Okrogli pas

PU85A ultramarinsko modra grobo obdelano, Napenjalni element Optična vlakna, primerna za varjenje



pribl. 88° Shore A (±3)	
Priporočena Predobremenitev	0.5...2%
približni koeficienti trenja μ jekla	0,45
približni koeficienti trenja μ PE	0,3
približni koeficienti trenja μ HDPE	0,25

Št.	Premer ø		Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas	PREVOZ Največja transportna teža	
								Stik	Stik	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBZRP85A080R	8	5/16	6	100	328	85	3,2	93	18,6	41,0
FBZRP85A095R	9,5	3/8	8,5	100	328	100	3,7	103	20,7	45,6
FBZRP85A100R	10	7/16	9,4	50	164	105	3,9	107	21,5	47,3
FBZRP85A120R	12	15/32	13,5	50	164	125	4,7	176	35,3	77,8
FBZRP85A125R	12,5	1/2	14,8	50	164	130	4,9	182	36,3	80,1
FBZRP85A143R	14,3	9/16	21	50	164	150	5,7	202	40,5	89,2
FBZRP85A150R	15	19/32	21,5	50	164	155	5,9	209	41,7	91,9
FBZRP85A180R	18	3/4	31	50	164	195	7,5	249	49,9	109,9

Lastnosti

z penjalnim elementom za vleko
za uporabe, ki zahtevajo večjo natezno silo.

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026