

Rundriemen

PU85A ultramarinblau glatt, Napenjalni element Glasfaser, verschweißbar


pribl. 88° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev 0,5...2%

Približni koeficienti trenja μ jeklo 0,6

približni koeficienti trenja μ PE 0,35

Približni koeficienti trenja μ HDPE 0,3

Št.	Premer $\varnothing$		Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščaa		DRIVE Fmax/pas	TRANSPORT Največja transportna teža	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	Šok N	Šok kg	lbs
FBZRP85A080	8	5/16	6	100	328	85	3,4	93	18,6	41,0
FBZRP85A095	9,5	3/8	8,5	100	328	100	4	103	20,7	45,6
FBZRP85A100	10	7/16	9,4	50	164	105	4,2	107	21,5	47,3
FBZRP85A120	12	15/32	13,5	50	164	125	5	176	35,3	77,8
FBZRP85A125	12,5	1/2	14,8	50	164	130	5,2	182	36,3	80,1
FBZRP85A143	14,3	9/16	21	50	164	150	6	202	40,5	89,2
FBZRP85A150	15	19/32	21,5	50	164	155	6,2	209	41,7	91,9

Lastnosti

**mit Zugträger**

für Anwendungen, die eine höhere Zugkraft erfordern.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026