Okrogli pas

PU85A plus ultramarinsko modra grobo obdelano



pribl. 88° Shore A (±3)	
Priporočena Predobremenitev	3...6%
približni koeficienti trenja µ jekla	0,45
približni koeficienti trenja µ PE	0,3
približni koeficienti trenja µ HDPE	0,25

Št.	Premer ø		Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas	PREVOZ Največja transportna teža	
								Stik	Stik	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBRK020LR	2	5/64	0,5	200	656	15	0,6	6	1,3	2,8
FBRK030LR	3	1/8	0,9	200	656	25	1	14	2,8	6,2
FBRK040LR	4	5/32	1,6	200	656	35	1,4	25	5	11,1
FBRK048LR	4,8	3/16	2,2	200	656	45	1,8	36	7,2	16
FBRK050LR	5	1/5	2,4	100	328	50	2	39	7,9	17,3
FBRK060LR	6	7/32	3,4	100	328	60	2,4	57	11,3	24,9
FBRK063LR	6,3	1/4	3,8	100	328	65	2,6	62	12,5	27,5
FBRK070LR	7	9/32	4,7	100	328	70	2,8	77	15,4	33,9
FBRK080LR	8	5/16	6	100	328	80	3,2	101	20,1	44,3
FBRK095LR	9,5	3/8	8,5	100	328	95	3,8	142	28,4	62,5
FBRK100LR	10	7/16	9,4	50	164	100	4	157	31,4	69,2
FBRK120LR	12	15/32	13,5	50	164	120	4,7	226	45,2	99,7
FBRK125LR	12,5	1/2	14,8	50	164	125	4,9	245	49,1	108,2
FBRK150LR	15	19/32	21,5	50	164	150	5,9	353	70,7	155,8

Lastnosti



Majhna raztegljivost
Patentirana mešanica materialov »PLUS« za manjšo raztegljivost.

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026