

Rundriemen

PU85A plus ultramarinblau geraut

pribl. 88° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev 3...6%

Približni koeficienti trenja μ jeklo 0,45

približni koeficienti trenja μ PE 0,3

Približni koeficienti trenja μ HDPE 0,25

Št.	Premer $\emptyset$		Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščaa		DRIVE Fmax/pas	TRANSPORT Največja transportna teža	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	Šok N	Šok kg	lbs
FBRK020LR	2	5/64	0,5	200	656	15	0,6	6	1,3	2,8
FBRK030LR	3	1/8	0,9	200	656	25	1	14	2,8	6,2
FBRK040LR	4	5/32	1,6	200	656	35	1,4	25	5	11,1
FBRK048LR	4,8	3/16	2,2	200	656	45	1,8	36	7,2	16
FBRK050LR	5	1/5	2,4	100	328	50	2	39	7,9	17,3
FBRK060LR	6	7/32	3,4	100	328	60	2,4	57	11,3	24,9
FBRK063LR	6,3	1/4	3,8	100	328	65	2,6	62	12,5	27,5
FBRK070LR	7	9/32	4,7	100	328	70	2,8	77	15,4	33,9
FBRK080LR	8	5/16	6	100	328	80	3,2	101	20,1	44,3
FBRK095LR	9,5	3/8	8,5	100	328	95	3,8	142	28,4	62,5
FBRK100LR	10	7/16	9,4	50	164	100	4	157	31,4	69,2
FBRK120LR	12	15/32	13,5	50	164	120	4,7	226	45,2	99,7
FBRK125LR	12,5	1/2	14,8	50	164	125	4,9	245	49,1	108,2
FBRK150LR	15	19/32	21,5	50	164	150	5,9	353	70,7	155,8

Lastnosti**Geringe Dehnung**

Patenterte Materialmischung "PLUS" für geringere Dehnung.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026