

Rundriemen

PU95A rot glatt, Napenjalni element Aramid

Št.	Premer ø		Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščao		DRIVE Fmax/pas		TRANSPORT Največja transportna teža			
	mm	inch		m	ft	mm	inch	Šok N	Prekrivanje N	Šok kg	lbs	Prekrivanje kg	lbs
FBRN095RM	9,5	3/8	8,5	152	500	175	6,9	177	328	35,4	78,1	65,5	144,4

pribl. 95° Shore A (±3)

Max. Prednapetost

Šok 1,5 %

Prekrivanje 1,5 %

Približni koeficienti
trenja μ jeklo 0,45

približni koeficienti
trenja μ PE 0,25

Približni koeficienti
trenja μ HDPE 0,2

Skladen z zahtevami FDA/EC

Lastnosti

**FDA (Food and
Drug
Administration)**
FDA/EC-Konformität für
direkten
Lebensmittelkontakt



Vegan
Verwendung von Rohstoffen
aus nicht-tierischem
Ursprungs



mit Zugträger
für Anwendungen, die eine
höhere Zugkraft erfordern.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026