Okrogli pas

TPE40D bež gladko



pribl. 40D / 95A

Priporočena Predobremenitev	2...4%
približni koeficienti trenja μ jekla	0,5
približni koeficienti trenja μ PE	0,25
približni koeficienti trenja μ HDPE	0,2
Skladen z zahtevami FDA/EC	

Št.	Premer ø		Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas	PREVOZ Največja transportna teža	
								Stik	Stik	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBRKO40D030	3	1/8	0,9	200	656	30	1,2	16	3,3	7,2
FBRKO40D040	4	5/32	1,6	200	656	40	1,6	29	5,8	12,9
FBRKO40D048	4,8	3/16	2,2	200	656	50	2	42	8,4	18,5
FBRKO40D050	5	1/5	2,4	100	328	55	2,2	46	9,1	20,1
FBRKO40D060	6	7/32	3,4	100	328	70	2,8	66	13,1	28,9
FBRKO40D063	6,3	1/4	3,8	100	328	75	3	72	14,5	31,9
FBRKO40D070	7	9/32	4,7	100	328	85	3,3	89	17,9	39,4
FBRKO40D080	8	5/16	6	100	328	90	3,6	117	23,3	51,4
FBRKO40D095	9,5	3/8	8,5	100	328	105	4,2	164	32,9	72,5
FBRKO40D100	10	7/16	9,4	50	164	110	4,4	182	36,4	80,3
FBRKO40D120	12	15/32	13,5	50	164	130	5,1	262	52,5	115,7
FBRKO40D125	12,5	1/2	14,8	50	164	135	5,3	285	56,9	125,5
FBRKO40D150	15	19/32	21,5	50	164	165	6,5	410	82,0	180,7

Lastnosti

FDA EC

FDA (Food and Drug Administration)
Skladnost s standardi FDA/EC za neposreden stik z živili

VEGAN

Vegansko
Uporaba surovin neživalskega izvora

-30°C

Odporen na nizke temperature
Profil, ki je še posebej odporen na mraz do -30 °C

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026