Okrogli pas

TPE55D bež gladko



pribl. 55D / 100A	
Priporočena Predobremenitev	2...4%
približni koeficienti trenja µ jekla	0,35
približni koeficienti trenja µ PE	0,2
približni koeficienti trenja µ HDPE	0,15
Skladen z zahtevami FDA/EC	

Št.	Premer ø		Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas	PREVOZ Največja transportna teža	
								Stik	Stik	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBRH55D030B	3	1/8	0,9	200	656	40	1,6	34	6,8	15,0
FBRH55D040B	4	5/32	1,6	200	656	50	2	60	12,1	26,6
FBRH55D048B	4,8	3/16	2,2	200	656	60	2,4	87	17,4	38,3
FBRH55D050B	5	1/5	2,4	100	328	65	2,6	94	18,8	41,5
FBRH55D060B	6	7/32	3,4	100	328	80	3,2	136	27,1	59,8
FBRH55D063B	6,3	1/4	3,8	100	328	85	3,3	150	29,9	66,0
FBRH55D080B	8	5/16	6	100	328	110	4,3	241	48,3	106,4
FBRH55D095B	9,5	3/8	8,5	100	328	135	5,3	340	68,0	150,0
FBRH55D100B	10	7/16	9,4	50	164	145	5,7	377	75,4	166,2
FBRH55D120B	12	15/32	13,5	50	164	170	6,7	543	108,6	239,3
FBRH55D125B	12,5	1/2	14,8	50	164	180	7,1	589	117,8	259,7
FBRH55D150B	15	19/32	21,5	50	164	210	8,3	848	169,6	373,9
FBRH55D180B	18	3/4	31	50	164	250	9,8	1221	244,3	538,4

Lastnosti

FDA (Food and Drug Administration)
Skladnost s standardi FDA/EC za neposreden stik z živili

Vegansko
Uporaba surovin neživalskega izvora

Odporen na nizke temperature
Profil, ki je še posebej odporen na mraz do -30 °C

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026