

Rundriemen

TPE55D himmelblau glatt, Napenjalni element Aramid

Št.	Premer ø		Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščæ		DRIVE Fmax/pas		TRANSPORT Največja transportna teža			
	mm	inch		m	ft	mm	inch	Šok N	Prekrivanje N	Šok kg	lbs	Prekrivanje kg	lbs
FBRS095LGA	9,5	3/8	8,5	152	500	175	6,9	340	687	68,0	150,0	137,5	303,0
FBRS125LGA	12,5	1/2	14,8	152	500	230	9,1	589	781	117,8	259,7	156,1	344,1

pribl. 55D / 100A

Max. Prednapetost

Šok 1,5 %

Prekrivanje 1,5 %

Približni koeficienti
trenja µ jeklo 0,35približni koeficienti
trenja µ PE 0,2Približni koeficienti
trenja µ HDPE 0,15

Skladen z zahtevami FDA/EC

Lastnosti
**FDA (Food and
Drug
Administration)**
 FDA/EC-Konformität für
 direkten
 Lebensmittelkontakt

Vegan
 Verwendung von Rohstoffen
 aus nicht-tierischem
 Ursprungs

mit Zugträger
 für Anwendungen, die eine
 höhere Zugkraft erfordern.

Kälteflexibel
 Besonders kälteflexibles
 Profil bis -30°C

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026