

Rundriemen

TPE63D beige glatt, Napenjalni element Aramid

Št.	Premer ø		Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščaaø		DRIVE Fmax/pas		TRANSPORT Največja transportna teža			
	mm	inch		m	ft	mm	inch	Šok N	Prekrivanje N	Šok kg	lbs	Prekrivanje kg	lbs
FBRT095NGC	9,5	3/8	8,5	152	500	190	7,5	284	558	56,7	125,0	111,6	246,0
FBRT125NGC	12,5	1/2	14,8	152	500	270	10,6	491	765	98,2	216,4	153,1	337,4

pribl. 63D / 100A

Max. Prednapetost

Šok 1,5 %

Prekrivanje 1,5 %

Približni koeficienti
trenja μ jeklo 0,3približni koeficienti
trenja μ PE 0,15Približni koeficienti
trenja μ HDPE 0,1

Skladen z zahtevami FDA/EC

Lastnosti**FDA (Food and
Drug
Administration)**FDA/EC-Konformität für
direkten
Lebensmittelkontakt**Vegan**Verwendung von Rohstoffen
aus nicht-tierischem
Ursprungs**mit Zugträger**für Anwendungen, die eine
höhere Zugkraft erfordern.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026