


Posebni profili

PU75A ultramarinblau glatt

Št.	Abmessungen	Približna teža kg/100m	Velikost posode		Priporočena min. ploščac		DRIVE Fmax/pas	TRANSPORT Največja transportna teža	
	mm		m	ft	mm	inch	Šok N	Šok kg	lbs
FBSP75A0865U	8x6.5 (M)	4,6	50	164	40	1,6	47	9,4	20,6

pribl. 80° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev	4...8%
-----------------------------	--------

Približni koeficienti trenja μ jeklo	0,7
--------------------------------------	-----

približni koeficienti trenja μ PE	0,4
-----------------------------------	-----

Približni koeficienti trenja μ HDPE	0,35
-------------------------------------	------

Skladen z zahtevami FDA/EC

Lastnosti**Hydrolysebeständig**

g
Hydrolysebeständigkeit (HY).
Für feuchte Umgebungen geeignet.

**Mikrobenbeständig**

Mikrobenbeständige
Materialien bieten
Mikroorganismen keinen
Nährboden.

**Kälteflexibel**

Besonders kälteflexibles
Profil bis -30°C

**FDA (Food and Drug Administration)**

FDA/EC-Konformität für
direkten
Lebensmittelkontakt

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026