
Posebni profili

PU80A ultramarinsko modra gladko



Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas	PREVOZ Največja transportna teža	
							Stik	Stik	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBSP80A0865U	8x6.5 (M)	4,6	50	164	50	2	66	13,1	28,9

pribl. 84° Shore A (±3)	
Priporočena Predobremenitev	4...8%
približni koeficienti trenja µ jekla	0,65
približni koeficienti trenja µ PE	0,35
približni koeficienti trenja µ HDPE	0,3
Skladen z zahtevami FDA/EC	

Lastnosti

FDA EC

FDA (Food and Drug Administration)
Skladnost s standardi FDA/EC za neposreden stik z živili

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026