

Posebni profili

TPE55D beige glatt

Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščao		DRIVE Fmax/pas Šok N	TRANSPORT Največja transportna teža	
			m	ft	mm	inch		Šok kg	lbs
FBSR22X16BG	22x16	37	50	164	280	11	1498	299,5	660,1

pribl. 55D / 100A

Priporočena predobremenitev	2...4%
-----------------------------	--------

Približni koeficienti trenja μ jeklo	0,35
--	------

približni koeficienti trenja μ PE	0,2
---------------------------------------	-----

Približni koeficienti trenja μ HDPE	0,15
---	------

Skladen z zahtevami FDA/EC

Lastnosti
FDA (Food and Drug Administration)

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026