


## Posebni profili

**PU85A milchig glatt**

| Št.          | Abmessungen | Približna teža | Velikost posode |           | Priporočena min. ploščao |      | DRIVE Fmax/pas | TRANSPORT Največja transportna teža |         |
|--------------|-------------|----------------|-----------------|-----------|--------------------------|------|----------------|-------------------------------------|---------|
|              | mm          |                | m               | ft        | mm                       | inch | Šok N          | Šok kg                              | Šok lbs |
| FBSP85A180P1 | 18x11.8     | 20             | 9271mm x 1Stk.  | 1 x 30'5" | 120                      | 4,7  | 235            | 46,9                                | 103,4   |
| FBSP85A180P6 | 18x11.8     | 20             | 9271mm x 6Stk.  | 6 x 30'5" | 120                      | 4,7  | 235            | 46,9                                | 103,4   |

pribl. 88° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev 3...6%

Približni koeficienti trenja  $\mu$  jeklo 0,6približni koeficienti trenja  $\mu$  PE 0,35Približni koeficienti trenja  $\mu$  HDPE 0,3

Skladen z zahtevami FDA/EC

**Lastnosti****Hydrolysebeständig**

**g**  
Hydrolysebeständigkeit (HY).  
Für feuchte Umgebungen geeignet.

**Mikrobenbeständig**

Mikrobenbeständige  
Materialien bieten  
Mikroorganismen keinen  
Nährboden.

**Kälteflexibel**

Besonders kälteflexibles  
Profil bis -30°C

**FDA (Food and Drug Administration)**

FDA/EC-Konformität für  
direkten  
Lebensmittelkontakt

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026