

T-profil

PU65A ultramarinblau glatt

Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščast		DRIVE Fmax/pas Šok N	TRANSPORT Največja transportna teža	
			m	ft	mm	inch		Šok kg	Šok lbs
FBTG15X5LG	15x5	5,3	50	164	30	1,2	35	7	15,5

pribl. 72° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev	4...8%
-----------------------------	--------

Približni koeficienti trenja μ jeklo	0,8
--	-----

približni koeficienti trenja μ PE	0,5
---------------------------------------	-----

Približni koeficienti trenja μ HDPE	0,45
---	------

Skladen z zahtevami FDA/EC

Lastnosti**FDA (Food and Drug Administration)**

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt

**Vegan**

Verwendung von Rohstoffen aus nicht-tierischem Ursprungs

**Hydrolysebeständig**

Hydrolysebeständigkeit (HY). Für feuchte Umgebungen geeignet.

**Mikrobenbeständig**

Mikrobenbeständige Materialien bieten Mikroorganismen keinen Nährboden.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026