

T-profil

PU80A orange glatt

Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščæ		DRIVE Fmax/pas Šok N	TRANSPORT Največja transportna teža	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch		Šok kg	lbs
FBTJ142X750	14.3x7.5	8,7	30	100	80	3,1	91	18,1	40

pribl. 84° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev	3...6%
-----------------------------	--------

Približni koeficienti trenja µ jeklo	0,65
--------------------------------------	------

približni koeficienti trenja µ PE	0,35
-----------------------------------	------

Približni koeficienti trenja µ HDPE	0,3
-------------------------------------	-----

Skladen z zahtevami FDA/EC

Lastnosti
FDA (Food and Drug Administration)

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt

**Vegan**

Verwendung von Rohstoffen aus nicht-tierischem Ursprungs

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026