


T-profil

PU85A saphirblau EFI (feinstrukturiert, geprägt)

Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščaø		DRIVE Fmax/pas Šok N	TRANSPORT Največja transportna teža	
			m	ft	mm	inch		Šok kg	lbs
FBTK25X5LAW2	25x5x5	7,3	50	164	50	2			

pribl. 88° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev	3...6%
-----------------------------	--------

Približni koeficienti trenja μ jeklo	0,6
--	-----

približni koeficienti trenja μ PE	0,35
---------------------------------------	------

Približni koeficienti trenja μ HDPE	0,3
---	-----

Skladen z zahtevami FDA/EC

Lastnosti**FDA (Food and Drug Administration)**

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt

**Kälteflexibel**

Besonders kälteflexibles Profil bis -30°C

**Vegan**

Verwendung von Rohstoffen aus nicht-tierischem Ursprungs

**Hydrolysebeständig**

Hydrolysebeständigkeit (HY). Für feuchte Umgebungen geeignet.

**Mikrobenbeständig**

Mikrobenbeständige Materialien bieten Mikroorganismen keinen Nährboden.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026