
T-profili

PU85A safirno modra EFI (z drobnimi strukturami, reliefno)



Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas	PREVOZ Največja transportna teža	
							Stik	Stik	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBTK25X5LAW2	25x5x5	7,3	50	164	50	2			

pribl. 88° Shore A (±3)	
Priporočena Predobremenitev	3...6%
približni koeficienti trenja µ jekla	0,6
približni koeficienti trenja µ PE	0,35
približni koeficienti trenja µ HDPE	0,3
Skladen z zahtevami FDA/EC	

Lastnosti

FDA (Food and Drug Administration)
Skladnost s standardi FDA/EC za neposreden stik z živili

Vegansko
Uporaba surovin neživalskega izvora

Odporen na hidrolizo
Odporen na hidrolizo (HY). Primerno za vlažna okolja.

Odporen proti mikrobom
Materiali, odporni proti mikrobom, mikroorganizmom ne nudijo gojišča.

Odporen na nizke temperature
Profil, ki je še posebej odporen na mraz do -30 °C

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026