


T-profil

PU85A saphirblau glatt

Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščaz		DRIVE Fmax/pas	TRANSPORT Največja transportna teža	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	Šok N	Šok kg	lbs
FBSP85A20X8	20x8	10	30	100	100	4	115	22,9	50,6

pribl. 88° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev 3...6%

Približni koeficienti trenja μ jeklo 0,6približni koeficienti trenja μ PE 0,35Približni koeficienti trenja μ HDPE 0,3

Skladen z zahtevami FDA/EC

Lastnosti**FDA (Food and Drug Administration)**

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt

**Kälteflexibel**

Besonders kälteflexibles Profil bis -30°C

**Vegan**

Verwendung von Rohstoffen aus nicht-tierischem Ursprungs

**Hydrolysebeständig**

Hydrolysebeständigkeit (HY). Für feuchte Umgebungen geeignet.

**Mikrobenbeständig**

Mikrobenbeständige Materialien bieten Mikroorganismen keinen Nährboden.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026