
V-trakovi

PU60A ultramarinsko modra gladko



	ca. 65° Shore A (±3)
približni koeficienti trenja µ jekla	0,85
približni koeficienti trenja µ PE	0,5
približni koeficienti trenja µ HDPE	0,45

Številka artikla	Merjenje profila	Velikost embalaže		Priporočena minimalna debelina diskaø	
	mm	m	ft	mm	inch
FBKF6YLGE	6x4 (Y)	150	492	25	1
FBKF8MLGE	8x5 (M)	150	492	30	1,2
FBKF10ZLGE	10x6 (Z)	150	492	40	1,6
FBKF13ALGE	13x8 (A)	150	492	60	2,4
FBKF17BLGE	17x11 (B)	100	328	80	3,2

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026