


V-trakovi

PU65A ultramarinblau glatt



ca. 72° Shore A (±3)

ca. Reibwerte μ Stahl 0,8ca. Reibwerte μ PE 0,45ca. Reibwerte μ HDPE 0,4

Artikel Nr.	Profilabmessung mm	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben- ϕ	
		m	ft	mm	inch
FBKG6YLGA	6x4 (Y)	150	492	25	1
FBKG8MLGA	8x5 (M)	150	492	28	1,1
FBKG10ZLGA	10x6 (Z)	150	492	30	1,2
FBKG13ALGA	13x8 (A)	150	492	40	1,6
FBKG17BLGA	17x11 (B)	100	328	55	2,2
FBKG22CLGA	22x14 (C)	50	164	90	3,5

Eigenschaften


Hydrolysebeständig
g

 Hydrolysebeständigkeit (HY).
 Für feuchte Umgebungen
 geeignet.

Mikrobenbeständig

 Mikrobenbeständige
 Materialien bieten
 Mikroorganismen keinen
 Nährboden.

**FDA (Food and
Drug
Administration)**

 FDA/EC-Konformität für
 direkten
 Lebensmittelkontakt

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026