


V-trakovi

PU80A ultramarinblau glatt



Artikel Nr.	Profilabmessung	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben-ø	
		m	ft	mm	inch
FBFJ16X8LG	16x8	50	164	80	3,15

ca. 84° Shore A

ca. Reibwerte μ Stahl 0,65ca. Reibwerte μ PE 0,35ca. Reibwerte μ HDPE 0,3

Eigenschaften


Hydrolysebeständig
g
Hydrolysebeständigkeit (HY).
Für feuchte Umgebungen
geeignet.
Mikrobenbeständig
Mikrobenbeständige
Materialien bieten
Mikroorganismen keinen
Nährboden.
**FDA (Food and
Drug
Administration)**
FDA/EC-Konformität für
direkten
Lebensmittelkontakt

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026