

Votli okrogli jermen

PU75A himmelblau glatt

pribl. 80° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev 4...8%

 Približni koeficienti trenja μ jeklo 0,7

 približni koeficienti trenja μ PE 0,4

 Približni koeficienti trenja μ HDPE 0,35

Skladen z zahtevami FDA/EC

Št.	Premer $\varnothing$		Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščaj		DRIVE Fmax/pas	TRANSPORT Največja transportna teža	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	Šok N	Šok kg	lbs
FBHP75A048HI	4,8	3/16	1,8	200	656	30	1,2	19	3,7	8,2
FBHP75A063HI	6,3	1/4	3,2	100	328	45	1,8	32	6,3	13,9
FBHP75A080HI	8	5/16	5,1	100	328	55	2,2	51	10,1	22,3
FBHP75A095HI	9,5	3/8	7,2	100	328	65	2,6	71	14,3	31,5
FBHP75A125HI	12,5	1/2	12,4	50	164	85	3,4	122	24,4	53,7
FBHP75A150HI	15	19/32	19	50	164	100	4	187	37,3	82,2

Lastnosti**FDA (Food and Drug Administration)**
 FDA/EC-Konformität für direkten
 Lebensmittelkontakt
**Kälteflexibel**
 Besonders kälteflexibles
 Profil bis -30°C
**Vegan**
 Verwendung von Rohstoffen
 aus nicht-tierischem
 Ursprungs
**Hydrolysebeständig**
 Hydrolysebeständigkeit (HY).
 Für feuchte Umgebungen
 geeignet.
**Mikrobenbeständig**
 Mikrobenbeständige
 Materialien bieten
 Mikroorganismen keinen
 Nährboden.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026