

Votli okrogli jermen

PU75A rot glatt



pribl. 80° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev 4...8%

Približni koeficienti trenja μ jeklo 0,7

približni koeficienti trenja μ PE 0,4

Približni koeficienti trenja μ HDPE 0,35

Št.	Premer $\varnothing$		Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. plošča		DRIVE Fmax/pas	TRANSPORT Največja transportna teža	
	mm	inch		m	ft	mm	inch	Šok N	Šok kg	lbs
FBHP75A048	4,8	3/16	1,8	200	656	30	1,2	21	4,2	9,3
FBHP75A063	6,3	1/4	3,2	100	328	45	1,8	36	7,1	15,7
FBHP75A080	8	5/16	5,1	100	328	55	2,2	57	11,5	25,3
FBHP75A095	9,5	3/8	7,2	100	328	65	2,6	81	16,2	35,7
FBHP75A125	12,5	1/2	12,4	50	164	85	3,4	138	27,6	60,8
FBHP75A150	15	19/32	19	50	164	100	4	211	42,3	93,2

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026