Votli okrogli jermen

PU75A rdeča gladko



pribl. 80° Shore A (±3)	
Priporočena Predobremenitev	4...8%
približni koeficienti trenja µ jekla	0,7
približni koeficienti trenja µ PE	0,4
približni koeficienti trenja µ HDPE	0,35

Št.	Premer ø		Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas	PREVOZ Največja transportna teža	
								Stik	Stik	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBHP75A048	4,8	3/16	1,8	200	656	30	1,2	21	4,2	9,3
FBHP75A063	6,3	1/4	3,2	100	328	45	1,8	36	7,1	15,7
FBHP75A080	8	5/16	5,1	100	328	55	2,2	57	11,5	25,3
FBHP75A095	9,5	3/8	7,2	100	328	65	2,6	81	16,2	35,7
FBHP75A125	12,5	1/2	12,4	50	164	85	3,4	138	27,6	60,8
FBHP75A150	15	19/32	19	50	164	100	4	211	42,3	93,2

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026