Votli okrogli jermen

PU85A zelena grobo obdelano



pribl. 88° Shore A (±3)	
Priporočena Predobremenitev	4...8%
približni koeficienti trenja µ jekla	0,45
približni koeficienti trenja µ PE	0,3
približni koeficienti trenja µ HDPE	0,25

Št.	Premer ø		Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas	PREVOZ Največja transportna teža	
								Stik	Stik	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBHP85A048R	4,8	3/16	1,8	200	656	35	1,4	31	6,2	13,7
FBHP85A063R	6,3	1/4	3,2	100	328	55	2,2	53	10,5	23,2
FBHP85A080R	8	5/16	5,1	100	328	65	2,6	84	16,9	37,2
FBHP85A095R	9,5	3/8	7,2	100	328	75	3	119	23,8	52,5
FBHP85A125R	12,5	1/2	12,4	50	164	100	3,9	203	40,6	89,5
FBHP85A150R	15	19/32	19	50	164	120	4,7	311	62,2	137,1

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026