

Votli okrogli jermen

PU85A saphirblau glatt

pribl. 88° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev 4...8%

 Približni koeficienti trenja μ jeklo 0,6

 približni koeficienti trenja μ PE 0,35

 Približni koeficienti trenja μ HDPE 0,3

Skladen z zahtevami FDA/EC

Št.	Premer $\emptyset$		Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščaa		DRIVE Fmax/pas	TRANSPORT Največja transportna teža	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	Šok N	Šok kg	lbs
FBHK048LG	4,8	3/16	1,8	200	656	35	1,4	29	5,7	12,6
FBHK063LG	6,3	1/4	3,2	100	328	55	2,2	48	9,7	21,3
FBHK080LG	8	5/16	5,1	100	328	65	2,6	78	15,5	34,2
FBHK095LG	9,5	3/8	7,2	100	328	75	3	110	21,9	48,3
FBHK125LG	12,5	1/2	12,4	50	164	100	3,9	187	37,3	82,3
FBHK150LG	15	19/32	19	50	164	120	4,7	286	57,2	126,1

Lastnosti**FDA (Food and Drug Administration)**
 FDA/EC-Konformität für direkten
 Lebensmittelkontakt
**Kälteflexibel**
 Besonders kälteflexibles
 Profil bis -30°C
**Vegan**
 Verwendung von Rohstoffen
 aus nicht-tierischem
 Ursprungs
**Hydrolysebeständig**
 Hydrolysebeständigkeit (HY).
 Für feuchte Umgebungen
 geeignet.
**Mikrobenbeständig**
 Mikrobenbeständige
 Materialien bieten
 Mikroorganismen keinen
 Nährboden.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026