

Votli okrogli jermen

PU90A weiß glatt

pribl. 92° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev	3...5%
-----------------------------	--------

Približni koeficienti trenja μ jeklo	0,5
--	-----

približni koeficienti trenja μ PE	0,3
---------------------------------------	-----

Približni koeficienti trenja μ HDPE	0,25
---	------

Št.	Premer $\varnothing$		Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. plošča		DRIVE Fmax/pas	TRANSPORT Največja transportna teža	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	Šok N	Šok kg	lbs
FBHP90A048	4,8	3/16	1,8	200	656	35	1,4	36	7,2	15,8
FBHP90A063	6,3	1/4	3,2	100	328	55	2,2	60	12,1	26,6
FBHP90A080	8	5/16	5,1	100	328	65	2,6	97	19,4	42,8
FBHP90A095	9,5	3/8	7,2	100	328	75	3	137	27,4	60,4
FBHP90A125	12,5	1/2	12,4	50	164	100	3,9	233	46,7	102,9
FBHP90A150	15	19/32	19	50	164	120	4,7	358	71,5	157,6

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026