

Vzporedni klinasti jermeni

PU75A himmelblau glatt

Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščao		DRIVE Fmax/pas	TRANSPORT Največja transportna teža	
			m	ft	mm	inch	Šok N	Šok kg	lbs
FBSI30X8LG	30x8	22,4	50	164	60	2,3	194	38,8	85,4

pribl. 80° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev	3...6%
-----------------------------	--------

Približni koeficienti trenja μ jeklo	0,7
--	-----

približni koeficienti trenja μ PE	0,4
---------------------------------------	-----

Približni koeficienti trenja μ HDPE	0,35
---	------

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026