Vzporedni klinasti jermeni

PU75A nebesno modra gladko



Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas	PREVOZ Največja transportna teža	
							Stik	Stik	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBSI30X8LG	30x8	22,4	50	164	60	2,3	194	38,8	85,4

pribl. 80° Shore A (±3)	
Priporočena Predobremenitev	3...6%
približni koeficienti trenja µ jekla	0,7
približni koeficienti trenja µ PE	0,4
približni koeficienti trenja µ HDPE	0,35

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026