


Vzporedni klinasti jermeni

PU75A rot glatt



Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščac		DRIVE Fmax/pas	TRANSPORT Največja transportna teža	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	Šok N	Šok kg	lbs
FBSP75A21X8	21x8	14	30	100	60	2,3	122	24,5	54,0

pribl. 80° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev 3...6%

Približni koeficienti trenja μ jeklo 0,7

približni koeficienti trenja μ PE 0,4

Približni koeficienti trenja μ HDPE 0,35

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026