

Vzporedni klinasti jermeni

PU80A orange glatt, Napenjalni element Polyester



Št.	Abmessungen mm	Približna teža kg/100m	Velikost posode		Priporočena min. ploščaa		DRIVE Fmax/pas		TRANSPORT Največja transportna teža			
			m	ft	mm	inch	Šok N	Prekrivanje N	Šok kg	lbs	Prekrivanje kg	lbs
FBSJ21X8OGA	21x8	14,4	30	100	80	3,1	151	341	30,2	66,6	68,1	150,1
FBSJ30X8OGD	30x8	22,4	30	100	80	3,1	239	385	47,9	105,5	76,9	169,6

pribl. 84° Shore A (±3)

Max. Prednapetost

Šok 2 %

Prekrivanje 3 %

Približni koeficienti
trenja μ jeklo 0,65približni koeficienti
trenja μ PE 0,35Približni koeficienti
trenja μ HDPE 0,3

Skladen z zahtevami FDA/EC

Lastnosti


**FDA (Food and
Drug
Administration)**

 FDA/EC-Konformität für
direkten
Lebensmittelkontakt

Vegan

 Verwendung von Rohstoffen
aus nicht-tierischem
Ursprungs

mit Zugträger

 für Anwendungen, die eine
höhere Zugkraft erfordern.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026