


Vzporedni klinasti jermeni

PU85A minzgrün glatt, Napenjalni element Polyester



Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščas		DRIVE Fmax/pas		TRANSPORT Največja transportna teža			
			m	ft	mm	inch	Šok N	Prekrivanje N	Šok kg	lbs	Prekrivanje kg	lbs
FB5K30X8GGA	30x8	22,4	30	100	100	3,9	380	500	76,0	167,5	100,0	220,4

pribl. 88° Shore A (±3)

Max. Prednapetost

Šok 2 %

Prekrivanje 3 %

Približni koeficienti trenja μ jeklo 0,6približni koeficienti trenja μ PE 0,35Približni koeficienti trenja μ HDPE 0,3

Lastnosti



mit Zugträger

für Anwendungen, die eine höhere Zugkraft erfordern.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026