


## Vzporedni klinasti jermeni

### PU95A beige glatt



| Št.          | Abmessungen | Približna teža | Velikost posode |     | Priporočena min. ploščao |      | DRIVE<br>Fmax/pas | TRANSPORT<br>Največja transportna teža |            |
|--------------|-------------|----------------|-----------------|-----|--------------------------|------|-------------------|----------------------------------------|------------|
|              |             |                | m               | ft  | mm                       | inch | Šok<br>N          | Šok<br>kg                              | Šok<br>lbs |
| FBSJ24X68BGB | 24x6.8      | 15             | 30              | 100 | 100                      | 3,9  | 315               | 63,0                                   | 138,9      |
| FBSJ30X8BGB  | 30x8        | 22,4           | 50              | 164 | 120                      | 4,72 | 342               | 68,4                                   | 150,8      |

pribl. 95° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev 3...5%

Približni koeficienti trenja  $\mu$  jeklo 0,45

približni koeficienti trenja  $\mu$  PE 0,25

Približni koeficienti trenja  $\mu$  HDPE 0,2

Skladen z zahtevami FDA/EC

#### Lastnosti



**FDA (Food and Drug Administration)**

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt



**Vegan**

Verwendung von Rohstoffen aus nicht-tierischem Ursprungs

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026