
Vzporedni klinasti jermeni

PU95A bež gladko



Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena minimalna debelina diskaø		POGON Fmax/pas	PREVOZ Največja transportna teža	
							Stik	Stik	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBSJ24X68BGB	24x6.8	15	30	100	100	3,9	315	63,0	138,9
FBSJ30X8BGB	30x8	22,4	50	164	120	4,72	342	68,4	150,8

pribl. 95° Shore A (±3)	
Priporočena Predobremenitev	3...5%
približni koeficienti trenja µ jekla	0,45
približni koeficienti trenja µ PE	0,25
približni koeficienti trenja µ HDPE	0,2
Skladen z zahtevami FDA/EC	

Lastnosti

FDA (Food and Drug Administration)
Skladnost s standardi FDA/EC za neposreden stik z živili

Vegansko
Uporaba surovin neživalskega izvora

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026