

Keilriemen

PU85A grün glatt, Napenjalni element Aramid



pribl. 88° Shore A (±3)

Max. Prednapetost

Šok 1,5 %

Prekrivanje 1,5 %

Približni koeficienti trenja μ jeklo 0,6

približni koeficienti trenja μ PE 0,35

Približni koeficienti trenja μ HDPE 0,3

| Št. | Abmessungen mm | Približna teža kg/100m | Velikost posode | | Priporočena min. ploščaa | | DRIVE Fmax/pas | | TRANSPORT Največja transportna teža | | | |
|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----|--------------------------|------|-------------------|------------------|--|-------|-------------|-------|
| | | | m | ft | mm | inch | Šok N | Prekrivanje N | Šok | | Prekrivanje | |
| | | | | | | | | | kg | lbs | kg | lbs |
| FBZKP85A08A | 8x5 (M) | 4 | 100 | 328 | 60 | 2,4 | 63 | 177 | 12,5 | 27,6 | 35,5 | 78,2 |
| FBZKP85A10A | 10x6 (Z) | 6 | 50 | 164 | 70 | 2,8 | 96 | 184 | 19,1 | 42,1 | 36,7 | 80,9 |
| FBZKP85A13A | 13x8 (A) | 10 | 50 | 164 | 100 | 3,9 | 164 | 305,0 | 32,8 | 72,3 | 61 | 134,5 |
| FBZKP85A17A | 17x11 (B) | 18 | 50 | 164 | 140 | 5,5 | 292 | 329 | 58,3 | 128,6 | 65,8 | 145,1 |
| FBZKP85A22A | 22x14 (C) | 29 | 50 | 164 | 180 | 7,1 | 486 | 651 | 97,3 | 214,4 | 130,2 | 287 |
| FBKK32DGGA | 32x20 (D) | 62 | 40 | 131 | 275 | 10,8 | 1019 | | 203,7 | 449,0 | | |

Lastnosti



mit Zugträger
für Anwendungen, die eine höhere Zugkraft erfordern.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 04/2026