

Keilriemen

TPE40D beige glatt



pribl. 40D / 95A

Priporočena predobremenitev 2...4%

Približni koeficienti trenja μ jeklo 0,5

približni koeficienti trenja μ PE 0,25

Približni koeficienti trenja μ HDPE 0,2

Skladen z zahtevami FDA/EC

Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščina		DRIVE Fmax/pas	TRANSPORT Največja transportna teža	
			mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	Šok N
FBKR08MBG	8x5 (M)	4	100	328	60	2,4	73	14,5	32,1
FBKR10ZBG	10x6 (Z)	6	50	164	80	3,2	111	22,2	48,8
FBKR13ABG	13x8 (A)	10	50	164	105	4,2	190	38,0	83,8
FBKR17BBG	17x11 (B)	18	50	164	140	5,5	338	67,7	149,2
FBKR22CBG	22x14 (C)	29	50	164	200	7,9	564	112,9	248,7

Lastnosti



FDA (Food and Drug Administration)

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt



Kälteflexibel
Besonders kälteflexibles Profil bis -30°C

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 04/2026