Rundriemen

PU85A ultramarinblau geraut, Napenjalni element Aramid

pribl. 88° Shore A (±3)	
Max. Prednapetost	
Šok	1,5 %
Prekrivanje	1,5 %
Približni koeficienti trenja µ jeklo	0,45
približni koeficienti trenja µ PE	0,3
Približni koeficienti trenja µ HDPE	0,25
Skladen z zahtevami FDA/EC	

Št.	Premer ø		Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščaø		DRIVE Fmax/pas		TRANSPORT Največja transportna teža			
								Šok	Prekrivanje	Šok		Prekrivanje	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBRK050LRC	5	1/5	2,4	100	328	50	2	39	173	7,9	17,3	34,6	76,2
FBRK060LRC	6	7/32	3,4	100	328	60	2,3	57	176	11,3	24,9	35,2	77,7
FBRK063LRC	6,3	1/4	3,8	100	328	65	2,5	62	177	12,5	27,5	35,5	78,1
FBRK080LRC	8	5/16	6	100	328	80	3,2	142	301	28,4	62,5	60,2	132,7
FBRK095LRC	9,5	3/8	8,5	100	328	95	3,7	157	304	31,4	69,2	60,8	134,0
FBRK100LRC	10	7/16	9,4	50	164	100	3,9	226	317	45,2	99,7	63,4	139,7
FBRK120LRC	12	15/32	13,5	50	164	120	4,7	245	321	49,1	108,2	64,1	141,3
FBRK125LRC	12,5	1/2	14,8	50	164	125	4,9	353	626	70,7	155,8	125,2	276,0
FBRK150LRC	15	19/32	21,5	50	164	150	5,9						

Lastnosti

FDA (Food and Drug Administration)
FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt

Vegan
Verwendung von Rohstoffen aus nicht-tierischem Ursprungs

mit Zugträger
für Anwendungen, die eine höhere Zugkraft erfordern.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 04/2026