

Sonderprofile
TPE55D beige glatt



Št.	Abmessungen mm	Približna teža kg/100m	Velikost posode		Priporočena min. ploščæ		DRIVE Fmax/pas	TRANSPORT Največja transportna teža	
			m	ft	mm	inch	Šok N	Šok kg	lbs
FBKH55D17115	17x11.4	18	100	328	175	7	696	139,2	306,8

pribl. 55D / 100A

Priporočena predobremenitev 2...4%

Približni koeficienti trenja µ jeklo 0,35

približni koeficienti trenja µ PE 0,2

Približni koeficienti trenja µ HDPE 0,15

Skladen z zahtevami FDA/EC

Lastnosti



Kälteflexibel
 Besonders kälteflexibles
 Profil bis -30°C



FDA (Food and Drug Administration)

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 04/2026