


Spitzkeilriemen
PU85A grün glatt



Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščaa		DRIVE	TRANSPORT	
			Fmax/pas	Šok	Največja transportna teža	Šok			
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBSP85A17ON	17x19	23,6	30	100	180	7,2	293	58,5	128,9
FBSP85A22ON	22x25	39,1	30	100	220	8,8	489	97,8	215,6

pribl. 88° Shore A (±3)	
Priporočena predobremenitev	3..6%
Približni koeficienti trenja μ jeklo	0,6
približni koeficienti trenja μ PE	0,35
Približni koeficienti trenja μ HDPE	0,3

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 04/2026