

T-Profile

PU65A ultramarinblau glatt



Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščaa		DRIVE Fmax/pas	TRANSPORT Največja transportna teža	
			m	ft	mm	inch		Šok N	Šok kg lbs
FBTG15X5LG	15x5	5,3	50	164	30	1,2			

pribl. 72° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev 4...8%

Približni koeficienti trenja μ jeklo 0,8

približni koeficienti trenja μ PE 0,5

Približni koeficienti trenja μ HDPE 0,45

Skladen z zahtevami FDA/EC

Lastnosti



Hydrolysebeständig

g
 Hydrolysebeständigkeit (HY).
 Für feuchte Umgebungen geeignet.



Mikrobenbeständig

Mikrobenbeständige
 Materialien bieten
 Mikroorganismen keinen
 Nährboden.



FDA (Food and Drug Administration)

FDA/EC-Konformität für direkten
 Lebensmittelkontakt

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 04/2026