


T-Profile

PU85A saphirblau EID (Diamant, geprägt)



Št.	Abmessungen mm	Približna teža kg/100m	Velikost posode		Priporočena min. ploščæ		DRIVE Fmax/pas	TRANSPORT Največja transportna teža	
			m	ft	mm	inch	Šok N	Šok kg	lbs
FBTK25X5LW01	25x5x5	7,3	50	164	50	2			

pribl. 88° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev 3...6%

Približni koeficienti trenja µ jeklo 0,6

približni koeficienti trenja µ PE 0,35

Približni koeficienti trenja µ HDPE 0,3

Skladen z zahtevami FDA/EC

Lastnosti



Hydrolysebeständi

g
 Hydrolysebeständigkeit (HY).
 Für feuchte Umgebungen geeignet.



Mikrobenbeständig

Mikrobenbeständige
 Materialien bieten
 Mikroorganismen keinen
 Nährboden.



Kälteflexibel

Besonders kälteflexibles
 Profil bis -30°C



FDA (Food and Drug Administration)

FDA/EC-Konformität für direkten
 Lebensmittelkontakt

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 05/2026