


## Özel profiler

**PU85A milchig glatt**

| Artikel Nr.  | Abmessungen | ca.<br>Gewicht | Gebindegröße      |               | Empf. Mind.-<br>Scheiben-ø |      | ANTRIEB<br>Fmax/Riemen<br><br>Stoß<br>N | TRANSPORT<br>max.<br>Fördergewicht |      |
|--------------|-------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------------|------|-----------------------------------------|------------------------------------|------|
|              | mm          |                | m                 | ft            | mm                         | inch |                                         | Stoß<br>kg                         | lbs  |
| FBSP85A118P1 | 11.8x11.8   | 16,7           | 9271mm<br>x 1Stk. | 1 x<br>30' 5" | 120                        | 4,7  | 192                                     | 38,4                               | 84,6 |
| FBSP85A118P6 | 11.8x11.8   | 16,7           | 9271mm<br>x 6Stk. | 6 x<br>30' 5" | 120                        | 4,7  | 192                                     | 38,4                               | 84,6 |

ca. 88° Shore A (±3)

Empf. Vorspannung 3...6%

ca. Reibwerte  $\mu$  Stahl 0,6ca. Reibwerte  $\mu$  PE 0,35ca. Reibwerte  $\mu$  HDPE 0,3

FDA/EC-konform

**Eigenschaften****Hydrolysebeständig**g  
Hydrolysebeständigkeit (HY).  
Für feuchte Umgebungen  
geeignet.**Mikrobenbeständig**Mikrobenbeständige  
Materialien bieten  
Mikroorganismen keinen  
Nährboden.**Kälteflexibel**Besonders kälteflexibles  
Profil bis -30°C**FDA (Food and  
Drug  
Administration)**FDA/EC-Konformität für  
direkten  
Lebensmittelkontakt

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026