


V-kayışı

PU85A saphirblau glatt



ca. 88° Shore A (±3)

Empf. Vorspannung 4...8%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,6ca. Reibwerte μ PE 0,35ca. Reibwerte μ HDPE 0,3

FDA/EC-konform

Artikel Nr.	Abmessungen	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben- ϕ		ANTRIEB Fmax/Riemen	TRANSPORT max. Fördergewicht	
	mm		m	ft	mm	inch	Stoß N	Stoß kg	lbs
FBKK06MLGAAA	6x4 (Y)	2,3	100	328	45	1,8	34	6,7	14,8
FBKK08MLGAAA	8x5 (M)	4	100	328	50	2	58	11,5	25,4
FBKK10ZLGAAA	10x6 (Z)	6	50	164	65	2,6	88	17,6	38,7
FBKK13ALGAAA	13x8 (A)	10	50	164	95	3,8	151	30,2	66,5
FBKK17BLGAAA	17x11 (B)	18	50	164	120	4,7	268	53,7	118,3
FBKK22CLGAAA	22x14 (C)	29	50	164	165	6,5	448	89,5	197,3

Eigenschaften


Hydrolysebeständig

g
Hydrolysebeständigkeit (HY).
Für feuchte Umgebungen
geeignet.


Mikrobenbeständig

Mikrobenbeständige
Materialien bieten
Mikroorganismen keinen
Nährboden.


Kälteflexibel

Besonders kälteflexibles
Profil bis -30°C


**FDA (Food and
Drug
Administration)**

FDA/EC-Konformität für
direkten
Lebensmittelkontakt

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026