Yuvarlak kayış

PU75A gök mavisi pürüzsüz



yaklaşık 80° Shore A (±3)	
Önerilen Ön Gerilim	4...8%
Yaklaşık sürtünme katsayıları μ çelik	0,7
Yaklaşık sürtünme katsayıları μ PE	0,4
Yaklaşık sürtünme katsayıları μ HDPE	0,35
FDA/EC uyumlu	

Ürün No.	Çap ø		yaklaşık ağırlık	Ambalaj boyutu		Önerilen minimum disk kalın-lığıø		TAHRİK Fmax/Riemen Uç uca	TAŞIMA max. Fördergewicht Uç uca	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBRP75A020HI	2	5/64	0,5	200	656	10	0,4	4	0,8	1,7
FBRP75A030HI	3	1/8	0,9	200	656	20	0,8	8	1,7	3,7
FBRP75A040HI	4	5/32	1,6	200	656	30	1,2	15	3,0	6,6
FBRP75A048HI	4,8	3/16	2,2	200	656	35	1,4	22	4,3	9,6
FBRP75A050HI	5	1/5	2,4	100	328	40	1,6	24	4,7	10,4
FBRP75A060HI	6	7/32	3,4	100	328	50	2	34	6,8	15,0
FBRP75A063HI	6,3	1/4	3,8	100	328	55	2,2	37	7,5	16,5
FBRP75A070HI	7	9/32	4,7	100	328	60	2,4	46	9,2	20,4
FBRP75A080HI	8	5/16	6	100	328	65	2,6	60	12,1	26,6
FBRP75A095HI	9,5	3/8	8,5	100	328	75	3	85	17,0	37,5
FBRP75A100HI	10	7/16	9,4	50	164	80	3,2	94	18,8	41,5
FBRP75A120HI	12	15/32	13,5	50	164	90	3,5	136	27,1	59,8
FBRP75A125HI	12,5	1/2	14,8	50	164	100	3,9	147	29,5	64,9
FBRP75A150HI	15	19/32	21,5	50	164	120	4,7	212	42,4	93,5

Özellikler

FDA (Food and Drug Administration)
Gıdalarla doğrudan temas için FDA/EC uyumluluğu

Vegan
Hayvansal olmayan kaynaklı hammaddelerin kullanımı

Hidrolize dayanıklı
Hidroliz direnci (HY). Nemli ortamlar için uygundur.

Mikroplara dayanıklı
Mikroplara dayanıklı malzemeler, mikroorganizmalar için besin kaynağı oluşturmaz.

Soğuğa dayanıklı
-30°C'ye kadar soğuğa karşı özellikle esnek profil

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026