Yuvarlak kayış

PU80A turuncu pürüzsüz, Takviye Polyester



yaklaşık 84° Shore A (±3)	
Maks. Ön Gerilim	
Uç uca	2 %
Bindirme	3 %
Yaklaşık sürtünme katsayıları μ çelik	0,65
Yaklaşık sürtünme katsayıları μ PE	0,35
Yaklaşık sürtünme katsayıları μ HDPE	0,3
FDA/EC uyumlu	

Ürün No.	Çap ø		yaklaşık ağırlık	Ambalaj boyutu		Önerilen minimum disk kalınlığıø		TAHRİK Fmax/Riemen		TAŞIMA max. Fördergewicht			
								Uç uca	Bindirme	Uç uca		Bindirme	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBRJ060OGA	6	7/32	3,4	30	100	55	2,2	47	197	9,5	20,9	39,3	86,6
FBRJ063OGA	6,3	1/4	3,8	30	100	60	2,4	52	198	10,5	23,1	39,7	87,4
FBRJ070OGA	7	9/32	4,7	30	100	65	2,6	65	203	12,9	28,5	40,6	89,5
FBRJ080OGA	8	5/16	6	30	100	80	3,2	84	210	16,9	37,2	42,1	92,7
FBRJ095OGA	9,5	3/8	8,5	30	100	90	3,6	119	223	23,8	52,5	44,7	98,5
FBRJ100OGA	10	7/16	9,4	30	100	100	4	132	228	26,4	58,1	45,6	100,6
FBRJ120OGA	12	15/32	13,5	30	100	110	4,4	190	607	38	83,7	121,4	267,6
FBRJ125OGA	12,5	1/2	14,8	30	100	115	4,6	206	613	41,2	90,8	122,6	270,3
FBRJ143OGA	14,3	9/16	21	30	100	130	5,2	270	886	53,9	118,9	177,1	390,4
FBRJ190OGA	19	3/4	34	30	100	170	6,8	476	963	95,2	209,9	192,6	424,5

Özellikler

FDA (Food and Drug Administration)
Gıdalarla doğrudan temas için FDA/EC uyumluluğu

Vegan
Hayvansal olmayan kaynaklı hammaddelerin kullanımı

takviye ile
daha yüksek çekme kuvveti gerektiren uygulamalar için.

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026