

Rundriemen

PU80A orange glatt, Zugträger Polyester

ca. 84° Shore A (±3)

Max. Vorspannung

Stoß 2 %

Überlapp 3 %

ca. Reibwerte μ Stahl 0,65ca. Reibwerte μ PE 0,35ca. Reibwerte μ HDPE 0,3

FDA/EC-konform

Artikel Nr.	Durchmesser $\varnothing$		ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben- $\varnothing$		ANTRIEB Fmax/Riemen		TRANSPORT max. Fördergewicht			
	mm	inch		m	ft	mm	inch	Stoß N	Überlapp N	Stoß kg	Überlapp lbs	Stoß kg	Überlapp lbs
FBRJ0600GA	6	7/32	3,4	30	100	55	2,2	47	197	9,5	20,9	39,3	86,6
FBRJ0630GA	6,3	1/4	3,8	30	100	60	2,4	52	198	10,5	23,1	39,7	87,4
FBRJ0700GA	7	9/32	4,7	30	100	65	2,6	65	203	12,9	28,5	40,6	89,5
FBRJ0800GA	8	5/16	6	30	100	80	3,2	84	210	16,9	37,2	42,1	92,7
FBRJ0950GA	9,5	3/8	8,5	30	100	90	3,6	119	223	23,8	52,5	44,7	98,5
FBRJ1000GA	10	7/16	9,4	30	100	100	4	132	228	26,4	58,1	45,6	100,6
FBRJ1200GA	12	15/32	13,5	30	100	110	4,4	190	607	38	83,7	121,4	267,6
FBRJ1250GA	12,5	1/2	14,8	30	100	115	4,6	206	613	41,2	90,8	122,6	270,3
FBRJ1430GA	14,3	9/16	21	30	100	130	5,2	270	886	53,9	118,9	177,1	390,4
FBRJ1900GA	19	3/4	34	30	100	170	6,8	476	963	95,2	209,9	192,6	424,5

Eigenschaften
FDA (Food and Drug Administration)

FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt

**Vegan**

Verwendung von Rohstoffen aus nicht-tierischem Ursprungs

**mit Zugträger**

für Anwendungen, die eine höhere Zugkraft erfordern.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2026