Yuvarlak kayış

PU85A safir mavisi pürüzsüz



yaklaşık 88° Shore A (±3)	
Önerilen Ön Gerilim	4...8%
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ çelik	0,6
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ PE	0,35
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ HDPE	0,3
FDA/EC uyumlu	

Ürün No.	Çap ø		yaklaşık ağırlık	Ambalaj boyutu		Önerilen minimum disk kalın-lığıø		TAHRİK Fmax/Riemen	TAŞIMA max. Fördergewicht	
								Uç uca	Uç uca	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBRK020LGAAA	2	5/64	0,5	200	656	15	0,6	6	1,2	2,5
FBRK030LGAAA	3	1/8	0,9	200	656	25	1	13	2,6	5,7
FBRK040LGAAA	4	5/32	1,6	200	656	35	1,4	23	4,6	10,2
FBRK048LGAAA	4,8	3/16	2,2	200	656	45	1,8	33	6,7	14,7
FBRK050LGAAA	5	1/5	2,4	100	328	50	2	36	7,2	15,9
FBRK060LGAAA	6	7/32	3,4	100	328	60	2,4	52	10,4	22,9
FBRK063LGAAA	6,3	1/4	3,8	100	328	65	2,6	57	11,5	25,3
FBRK070LGAAA	7	9/32	4,7	100	328	70	2,8	71	14,2	31,2
FBRK080LGAAA	8	5/16	6	100	328	80	3,2	92	18,5	40,8
FBRK095LGAAA	9,5	3/8	8,5	100	328	95	3,8	130	26,1	57,5
FBRK100LGAAA	10	7/16	9,4	50	164	100	4	145	28,9	63,7
FBRK120LGAAA	12	15/32	13,5	50	164	120	4,8	208	41,6	91,7
FBRK125LGAAA	12,5	1/2	14,8	50	164	125	5	226	45,2	99,5
FBRK150LGAAA	15	19/32	21,5	50	164	150	6	325	65,0	143,3

Özellikler

FDA (Food and Drug Administration)
Gıdalarla doğrudan temas için FDA/EC uyumluluğu

Vegan
Hayvansal olmayan kaynaklı hammaddelerin kullanımı

Hidrolize dayanıklı
Hidroliz direnci (HY). Nemli ortamlar için uygundur.

Mikroplara dayanıklı
Mikroplara dayanıklı malzemeler, mikroorganizmalar için besin kaynağı oluşturmaz.

Soğuğa dayanıklı
-30°C'ye kadar soğuğa karşı özellikle esnek profil

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026