
Yuvarlak kayış

PU85A safir mavisi pürüzsüz, Takviye Polyester



yaklaşık 88° Shore A (±3)	
Maks. Ön Gerilim	
Uç uca	2 %
Bindirme	3 %
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ çelik	0,6
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ PE	0,35
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ HDPE	0,3
FDA/EC uyumlu	

Ürün No.	Çap ø		yaklaşık ağırlık	Ambalaj boyutu		Önerilen minimum disk kalın-lığıø		TAHRİK Fmax/Riemen		TAŞIMA max. Fördergewicht			
								Uç uca	Bindirme	Uç uca		Bindirme	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBRK060LGAAC	6	7/32	3,4	100	328	60	2,4	52	198	10,4	22,9	39,7	87,4
FBRK063LGA	6,3	1/4	3,8	100	328	65	2,6	57	200	11,5	25,3	40,1	88,3
FBRK070LGA	7	9/32	4,7	100	328	70	2,8	71	205	14,2	31,2	41,1	90,5
FBRK080LGA	8	5/16	6	100	328	80	3,2	92	213	18,5	40,8	42,7	94,1
FBRK095LGA	9,5	3/8	8,5	100	328	95	3,7	130	228	26,1	57,5	45,5	100,4
FBRK100LGA	10	7/16	9,4	50	164	100	3,9	145	233	28,9	63,7	46,6	102,7
FBRK120LGA	12	15/32	13,5	50	164	120	4,7	208	614	41,6	91,7	122,8	270,6
FBRK125LGA	12,5	1/2	14,8	50	164	125	4,9	226	621	45,2	99,5	124,1	273,6
FBRK150LGA	15	19/32	21,5	50	164	150	5,9	325	906	65,0	143,3	181,3	399,6

Özellikler

FDA (Food and Drug Administration)
Gıdalarla doğrudan temas için FDA/EC uyumluluğu

Vegan
Hayvansal olmayan kaynaklı hammaddelerin kullanımı

Hidrolize dayanıklı
Hidroliz direnci (HY). Nemli ortamlar için uygundur.

Mikroplara dayanıklı
Mikroplara dayanıklı malzemeler, mikroorganizmalar için besin kaynağı oluşturmaz.

takviye ile
daha yüksek çekme kuvveti gerektiren uygulamalar için.

Soğuğa dayanıklı
-30°C'ye kadar soğuğa karşı özellikle esnek profil

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026