Yuvarlak kayış

PU85A ultramarin mavisi pürüzlü



yaklaşık 88° Shore A (±3)	
Önerilen Ön Gerilim	4...8%
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ çelik	0,45
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ PE	0,3
Yaklaşık sürtünme katsayıları µ HDPE	0,25
FDA/EC uyumlu	

Ürün No.	Çap ø		yaklaşık ağırlık	Ambalaj boyutu		Önerilen minimum disk kalın-lığıø		TAHRİK Fmax/Riemen	TAŞIMA max. Fördergewicht	
								Uç uca	Uç uca	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBRK020LRB	2	5/64	0,5	200	656	15	0,6	6	1,3	2,8
FBRK030LRB	3	1/8	0,9	200	656	25	1	14	2,8	6,2
FBRK040LRB	4	5/32	1,6	200	656	35	1,4	25	5,0	11,1
FBRK048LRB	4,8	3/16	2,2	200	656	45	1,8	36	7,2	16,0
FBRK050LRB	5	1/5	2,4	100	328	50	2	39	7,9	17,3
FBRK060LRB	6	7/32	3,4	100	328	60	2,4	57	11,3	24,9
FBRK063LRB	6,3	1/4	3,8	100	328	65	2,6	62	12,5	27,5
FBRK070LRB	7	9/32	4,7	100	328	70	2,8	77	15,4	33,9
FBRK080LRB	8	5/16	6	100	328	80	3,2	101	20,1	44,3
FBRK095LRB	9,5	3/8	8,5	100	328	95	3,8	142	28,4	62,5
FBRK100LRB	10	7/16	9,4	50	164	100	4	157	31,4	69,2
FBRK120LRB	12	15/32	13,5	50	164	120	4,8	226	45,2	99,7
FBRK125LRB	12,5	1/2	14,8	50	164	125	5	245	49,1	108,2
FBRK150LRB	15	19/32	21,5	50	164	150	6	353	70,7	155,8

Özellikler

FDA (Food and Drug Administration)
Gıdalarla doğrudan temas için FDA/EC uyumluluğu

Vegan
Hayvansal olmayan kaynaklı hammaddelerin kullanımı

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026