Yuvarlak kayış

TPE40D bej pürüzsüz



yaklaşık 40D / 95A	
Önerilen Ön Gerilim	2...4%
Yaklaşık sürtünme katsayıları μ çelik	0,5
Yaklaşık sürtünme katsayıları μ PE	0,25
Yaklaşık sürtünme katsayıları μ HDPE	0,2
FDA/EC uyumlu	

Ürün No.	Çap ø		yaklaşık ağırlık	Ambalaj boyutu		Önerilen minimum disk kalınlığıø		TAHRİK Fmax/Riemen	TAŞIMA max. Fördergewicht	
								Uç uca	Uç uca	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBRKO40D030	3	1/8	0,9	200	656	30	1,2	16	3,3	7,2
FBRKO40D040	4	5/32	1,6	200	656	40	1,6	29	5,8	12,9
FBRKO40D048	4,8	3/16	2,2	200	656	50	2	42	8,4	18,5
FBRKO40D050	5	1/5	2,4	100	328	55	2,2	46	9,1	20,1
FBRKO40D060	6	7/32	3,4	100	328	70	2,8	66	13,1	28,9
FBRKO40D063	6,3	1/4	3,8	100	328	75	3	72	14,5	31,9
FBRKO40D070	7	9/32	4,7	100	328	85	3,3	89	17,9	39,4
FBRKO40D080	8	5/16	6	100	328	90	3,6	117	23,3	51,4
FBRKO40D095	9,5	3/8	8,5	100	328	105	4,2	164	32,9	72,5
FBRKO40D100	10	7/16	9,4	50	164	110	4,4	182	36,4	80,3
FBRKO40D120	12	15/32	13,5	50	164	130	5,1	262	52,5	115,7
FBRKO40D125	12,5	1/2	14,8	50	164	135	5,3	285	56,9	125,5
FBRKO40D150	15	19/32	21,5	50	164	165	6,5	410	82,0	180,7

Özellikler

FDA (Food and Drug Administration)
Gıdalarla doğrudan temas için FDA/EC uyumluluğu

Vegan
Hayvansal olmayan kaynaklı hammaddelerin kullanımı

Soğuğa dayanıklı
-30°C'ye kadar soğuğa karşı özellikle esnek profil

Yukarıdaki bilgiler, şirket içi kalite kontrolünün sonuçlarıdır. Bu bilgiler, ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti içermemekte olup, özellikle ürünün belirli kullanım amaçlarına uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır; dolayısıyla bu bilgilerden bize karşı herhangi bir hak talebi doğamaz. Bu bilgiler, alıcıyı özellikle ürünün teslim alındığında yapılacak kontrol yükümlülüğünden muaf tutmaz.

Değişiklikler saklıdır - 11/2026